

ANTISOLAIRE

LAQUE ACRYLIQUE BLANCHE



Définition : Peinture antisolaire extérieure pour vitrages.

Utilisation : Protection des vitrages contre le soleil.
Protection durable des vitrages traités.

**Principales
qualités :**

Pouvoir réfléchissant élevé
Evite l'effet de serre, limite l'élévation de température des locaux.
Améliore le confort, les conditions de travail.
Facile à mettre en oeuvre.
Nettoyage du matériel à l'eau.
Conforme à la directive européenne sur la réduction des COV.

**Caractéristiques
techniques :**

Présentation : 1 composant

Aspect du film sec : Mat et opaque.

Teintes : Blanc

Densité à 20°C : 1.50

Extrait sec volumique : 58%

Extrait sec massique : 63%

Séchage : 1 heure
(à 20°C et 65%
d'hygrométrie.) 1 heure

1 jour

Rendement moyen : 4 m²/Kg

Point éclair : NA

Teneur en COV : 0 g/l

Classification Afnor : UNP 0801

ANTISOLAIRE

LAQUE ACRYLIQUE BLANCHE

Mise en oeuvre : Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 et NF P 74202.

- L'application doit se faire à une température ambiante comprise entre +5°C et +40°C.
- L'hygrométrie doit être inférieure à 80%.
- La température du support doit être supérieure à 5°C.

Préparation des fonds : Dépoussiérage ou lavage des vitrages.
Application sur fond propre.

Préparation du produit : Produit prêt à l'emploi.

Matériel d'application : Brosse, rouleau, pistolet.

Nettoyage des outils : Eau.

Système recommandé : Appliquer grassement en une ou deux couches.

Conditionnement : En bidon de 5 et 20 Kg.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Hygiène et sécurité : Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur le site de Bonnabaud www.bonnabaud.com et aux indications portées sur l'emballage.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conforme au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.