

FERMIK

LAQUE DE FINITION BRILLANTE

SIPCOLOR



Définition : Laque de finition antirouille à base de résine alkyde modifiée en phase solvant. Action anticorrosion sur les métaux ferreux.

Utilisation : Protection antirouille sur métaux ferreux. Peinture applicable sur métaux non ferreux et matériaux préalablement revêtus d'une couche de primaire adapté. Travaux neufs et rénovations.

Principales qualités : Séchage lent : peut-être manipulé dans les huit heures à 20°C. Peut-être appliqué en forte épaisseur à la brosse ou au pistolet. Garnissant et opacité élevés. Brillance élevée. Mise à la teinte possible avec le système à teinter SIPCOLOR.

Caractéristiques techniques :

Présentation : 1 composant

Aspect du film sec : Brillant et tendu

Teintes : Toutes teintes RAL

Densité à 20°C : 1.20 ± 0.05 varie selon les teintes

Extrait sec volumique : 52 % ±2

Extrait sec massique : 66%±2

Séchage : Hors poussière : 2 heures
(à 20°C et 65% Manipulable : 8 heures
d'hygrométrie.) Recouvrable : par lui même.
Sec : 72 heures

Rendement moyen : 5 à 8 m²/Kg

Point éclair : >23 °C

Teneur en COV : 405 g/l sans dilution
480 g/l avec dilution maximale

Classification Afnor : Famille I – Classe 4-a

FERMIK

LAQUE DE FINITION BRILLANTE

Mise en oeuvre : Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 et NF P 74202.

- L'application doit se faire à une température ambiante comprise entre +5°C et +40°C.
- L'hygrométrie doit être inférieure à 80%.
- La température du support doit être supérieure à 5°C.

Préparation des fonds : Sur métaux ferreux : élimination de la calamine par décapage à l'abrasif, suivi d'un dépoussiérage. La rouille devra être éliminée par grattage, brossage et suivi d'un dépoussiérage.
Sur anciennes peintures compatibles : lavage à la pompe haute pression, brossage, grattage des zones oxydées.

Préparation du produit : Diluant été : 3174
Diluant hiver : 30021

Matériel d'application : Airless : buse 13 à 17, pression 150 à 200 bars, dilution 5 à 10 %.
Airmix : buse 13 à 17, dilution 10 à 20 %
Pistolet pneumatique : 1.4 à 1.6, dilution 15 à 25%

Nettoyage des outils : Diluant de nettoyage 3210.

Système recommandé : Une couche de Primsip ND.
Une à deux couche de laque de finition Fermik.

Conditionnement : En bidon de 5 ou 25 Kg, fut de 250 Kg, GRV 1000 Kg.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Hygiène et sécurité : Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur le site de Bonnabaud www.bonnabaud.com et aux indications portées sur l'emballage.

 **Ne pas utiliser directement sur riche en zinc, aluminium et acier galvanisé.**

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conforme au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.